

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S


**CT-12-11-13-01**

- Produkt:** Massivholzplatte  
3-S-MHP, Qualität Fichte  
Dicke: 19 mm  
Herstellungsdatum: 24.09.2012
- Firma:** Nordpan AG  
Industriezone 7, 39030 Valdaora - Olang, BZ  
Italien
- Auftrag:** Bestimmung der Formaldehydabgabe aus einer Massivholzplatte  
nach der Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
- Prüfmethodik:** Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1  
chemische Analyse Formaldehyd: Acetylaceton - Verfahren
- Prüfbericht:** Prüfbericht 230721 vom 13. November 2012
- Prüfergebnis:** Die Formaldehydabgabe der untersuchten Massivholzplatte beträgt 0,03 ppm (432 h).  
Die Massivholzplatte erfüllt hinsichtlich der Formaldehydabgabe die ChemVerbotsV § 1 (3) und entspricht nach DIN EN 13986 „Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung“ der Formaldehyd-Klasse E 1. Außerdem wird die Massivholzplatte hinsichtlich der Formaldehydabgabe der Anforderung nach RAL-UZ 76 für „Emissionsarme Holzwerkstoffplatten“ gerecht.

Dresden, 13. November 2012

  
Leiter des Prüflaboratoriums



  
verantwortlicher Bearbeiter