

# Ampatex® Variano 3



Feuchtevariable Dampfbremse und Luftpichtung

Pare-vapeur et étanchéité à l'air à diffusion variable

Freno vapore e strato ermetico all'aria a diffusione variabile

Moisture-variable vapour check and airtight layer

**1,5 m × 50 m**

**75 m<sup>2</sup> / Sd: 0,8 – 60 m**



mit 60 lfm Ampacoll® INT  
avec 60 lfm Ampacoll® INT  
con 60 lfm Ampacoll® INT  
with 60 lfm Ampacoll® INT

innen  
intérieur / interno  
internal

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details
Rollenmasse	Dimension des rouleaux	Dimensioni dei rotoli	Roll dimensions
Länge	Longueur	Lunghezza	length 50m EN 1848-2
Breite	Largeur	Larghezza	width 1,5 m EN 1848-2
Fläche	Surface	Superficie	area 75 m <sup>2</sup>
s <sub>d</sub> -Wert	Valeur s <sub>d</sub>	Valore s <sub>d</sub>	s <sub>d</sub> value 0,8–60 m EN 1931
Gewicht	Poids	Peso	Weight 90 g/m <sup>2</sup> (± 5%) EN 1849-2
Reissfestigkeit	Résistance à la déchirure	Resistenza allo strappo	Tear resistance
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal 180 N/5 cm EN 12 311-2/A
quer	sens transversal	trasversale	transverse 125 N/5 cm EN 12 311-2/A
Reissdehnung	Allongement à la déchirure	Allungamento allo strappo	Tear elongation
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal 68% EN 12 311-2/A
quer	sens transversal	trasversale	transverse 79% EN 12 311-2/A
Widerstand gegen Weiter-reissen (Nagelschaft)	Résistance à la déchirure (au clou)	Resistenza allo strappo (chiudi)	Resistance to further tearing (nail shaft)
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal 125 N EN 12 310-1
quer	sens transversal	trasversale	transverse 110 N EN 12 310-1

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details
Scherwiderstand der Fügenähte	Résistance au cisaillement des cordons de soudure	Resistenza alla forza di taglio dei giunti	Shear resistance of the joints 130 N EN 12 317-2
Brandverhalten	Réaction au feu	Comportamento al fuoco	Fire performance E EN 13 501-1
Wasserdichtheit bei 2 kPa	Etanchéité à l'eau à 2 kPa	Tenuta all'acqua con 2 kPa	Waterproofing at 2 kPa bestanden / réussi / superato / passed DIN EN 1928
Überlappungsbreite	Largeur de recouvrement	Larghezza della sovrapposizione	Width of overlap 10 cm
Geradheit	Rectitude	Rettileanità	Straightness <75 mm/10 m EN 1848-2
Temperaturbeständigkeit	Résistance thermique	Resistenza alla temperatura	Temperature resistance -40°C – +80°C
Wasserdampfwiderstand nach Alterung	Résistance à la vapeur d'eau après vieillissement	Resistenza al vapore acqueo in base all'invecchiamento	Water vapour resistance after ageing bestanden / réussi / superato / passed EN 1296



Die 20-jährige Premium-Garantie von Ampack deckt während der ersten 10 Jahre Material-, Ein- und Ausbaukosten und während weiterer 10 Jahre die Materialkosten.

La garantie premium de 20 ans d'Ampack couvre les frais de matériel, de montage et de démontage pendant les 10 premières années et les frais de matériel pendant les 10 années suivantes.

La garanzia Premium di Ampack della durata di 20 anni copre per i primi 10 anni i costi del materiale, i costi di montaggio e smontaggio, mentre per gli altri 10 anni copre soltanto i costi del materiale.

Ampack's 20-year Premium Guarantee covers material costs as well as installation and dismantling costs in the first 10 years, and material costs for a further 10 years.

CE  
13984



## Einsatzgebiete und Besonderheiten

- > Ideale  $s_d$ -Wert-Spreizung: 0,8–60 m
- > Weiches Material, gut zu verarbeiten
- > Gut zu verkleben dank Oberfläche aus Polyamid
- > Zwei Einsatzbereiche: Innenausbau und Dachsanierung von aussen

## Einsatz / Konstruktionsart

### Unproblematisch

Bei Konstruktionen mit funktionierender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Aussenschicht (z.B. trockener Innenausbau)

### Unproblematisch

Dachsanierung von aussen

### Anspruchsvoll

Bei Konstruktionen ohne funktionierende Hinterlüftung und diffusionshemmender Aussenhaut, z.B. Flachdach. Nachweis der feuchte-technischen Funktionstüchtigkeit und erhöhte Ausführungskontrollen (z.B. Blower-Door-Test) erforderlich

### Verboten

Konstruktionen mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit (ca. > 60%), wie z.B. Hallenbäder, Saunas, Wäschereien, Hotelküchen

## Verlege-Tipps: Trockener Innenausbau

**Ampatex® Variano 3** wird als Luftpflanzung und Dampfbremse im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämschicht verlegt und mit Klammern auf der vorhandenen Konstruktion montiert. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen und die Stöße mit **Ampacoll® INT** dicht abgeklebt werden. Randanschlüsse sind mit **Ampacoll® BK 530** oder **Ampacoll® RA** auszuführen. Poröse oder staubige Untergründe mit **Ampacoll® Primax** vorstreichen. Durchdringungen wie Lüftungs- und Elektrohohle usw. müssen dauerhaft mit **Ampacoll® BK 535** abgedichtet werden.

## Hinweise


### Allgemeine Voraussetzungen für den Einsatz der **Ampatex® Variano 3**:

- > Voll funktionsfähige Luftdichtheitsebene
- > Standardmässige Nutzung des Wohnraums

Feuchtevariable Dampfbremsen stellen im Falle diffusionsdichter Außenbauteile (z.B. Flachdach) hohe Anforderungen an die planerische Seite. Feuchtevariable Materialien können auf starke Veränderungen der Umgebungsumgebung reagieren. Das Schrumpf- und Dehnverhalten berücksichtigen (z.B. Konditionierung auf der Baustelle, Entlastungsschläufen, mechanische Sicherung usw.).

Zusätzliche Voraussetzungen für den Einsatz bei feuchte-technisch anspruchsvollen Anwendungen (z.B. Flachdach):

- > Rücktrocknung darf durch Beplankung nicht behindert werden
- > Ausreichende Wärmedämmstärken, kompakt und hohlraumfrei verlegt
- > Orientierung, Lage und Umgebung des Bauteils: Beschattung, auch Teilbeschattung, z.B. durch Bäume, Solaranlagen, nebenstehendes Gebäude und weitere Aspekte wie Seeanstoss und witterungsexponierte Lage sind problematisch und müssen für jedes Objekt überprüft werden
- > Erhöhte Ausführungskontrollen (z.B. Blower-Door Test)



Trockener Innenausbau / Construction intérieure sèche  
Costruzioni interne eseguite a secco / Dry interior construction

- |          |                                                                                                                                     |          |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Ampatex® Variano 3</b>                                                                                                           | <b>4</b> | <b>Ampack Dachbahn</b>                                                                |
| <b>2</b> | <b>Klebeband Ampacoll® INT</b><br>Ruban adhésif Ampacoll® INT<br>Nastro adesivo Ampacoll® INT<br><b>Ampacoll® INT</b> adhesive tape | <b>5</b> | <b>Lé de sous-toiture Ampack</b><br>Telo di sottotetto Ampack<br>Ampack roof membrane |
| <b>3</b> | <b>Ampack Winddichtung</b><br>Etanchéité au vent Ampack<br>Telo a tenuta del vento Ampack<br>Ampack wall membrane                   |          | <b>Bekleidung</b><br>Revêtement<br>Rivestimento interno<br>Cladding                   |

## Emploi et particularités

- > Plage de valeurs  $s_d$  idéale: 0,8–60 m
- > Matériau souple, agréable à travailler
- > Collage facile grâce à la surface en polyamide
- > Deux domaines d'utilisation: aménagement intérieur et assainissement extérieur des toits

## Utilisation / Types de construction

### Sans problème

Constructions avec une bonne ventilation arrière ou un revêtement mural perméable à la diffusion (par ex. construction intérieure sèche)

### Sans problème

Assainissement du toit par l'extérieur

### Critique

Constructions sans ventilation arrière efficace et avec couche externe freinant la diffusion, par exemple toit plat. Le bon fonctionnement du lé doit être garanti. L'exécution doit être contrôlée soigneusement (par ex. test Blower Door)

### Interdit

Bâtiments soumis à un taux d'humidité important de manière constante (env. >60%), par ex. piscines, saunas, lingeries, cuisines d'hôtel

## Conseils de pose: construction intérieure sèche

**Ampatex® Variano 3** est posé comme couche d'étanchéité à l'air et pare-vapeur, pour les locaux réalisés en construction sèche. Il est fixé à l'aide d'agrafes sur la construction existante, du côté chaud de l'isolation thermique. Poser avec des joints de recouvrement de 10cm et les coller avec le ruban adhésif **Ampacoll® INT** pour les rendre étanches. Les raccords aux bords doivent être réalisés avec **Ampacoll® BK 530** ou **Ampacoll® RA**. Préparer les supports poreux ou poussiéreux avec **Ampacoll® Primax**. Les passages de canaux d'aération, de câblage ou autres doivent être fermés de manière étanche et durable avec **Ampacoll® BK 535**.

## Remarques

### Conditions préalables générales à l'utilisation d'**Ampatex® Variano 3**:

- > Couche d'étanchéité à l'air totalement efficace
- > Affection standard des locaux d'habitation

La pose d'un pare-vapeur à humidité variable demande une planification très soignee si les éléments de construction extérieurs sont étanches à la diffusion (par ex. toit plat). Les matériaux à humidité variable peuvent réagir à de fortes variations de l'humidité ambiante. Tenir compte du comportement au rétrécissement et à l'allongement (p. ex. conditionnement sur le chantier, boucles de décharge, fixation mécanique, etc.)

Conditions nécessaires supplémentaires lors de conditions hygrométriques critiques (par ex. toit plat):

- > Le séchage vers l'intérieur ne doit pas être gêné par l'habillage des murs
- > Couche d'isolation thermique suffisante, compacte et posée sans espaces vides
- > L'orientation, la situation et l'environnement de la construction: une situation ombragée, même partiellement, par ex. à cause d'arbres, panneaux solaires, bâtiments voisins, est problématique. Il en va de même lorsque la construction est au bord du lac ou exposée aux intempéries. Chaque cas doit être soigneusement étudié.
- > La bonne exécution des travaux doit être très contrôlée (par exemple avec le test Blower Door)

## Campi di applicazione e particolarità

- > Valore d'estensione  $s_d$  ideale: 0,8–60 m
- > Materiale morbido, facile da lavorare
- > Facile da incollare grazie alla superficie in poliammide
- > Due campi d'applicazione: costruzioni interne e risanamento di tetti eseguito dall'esterno

## Applicazione / Tipo di costruzione

### Senza problemi

Per le costruzioni con retroventilazione funzionante o strato esterno aperto alla diffusione (p.es. costruzioni interne asciutte)

### Senza problemi

Nel risanamento di tetti eseguito dall'esterno

### Impernativa

Per le costruzioni con retroventilazione non funzionante e involucro esterno che ostacola la diffusione (p.es. tetti piani). Necessari una verifica da parte di uno specialista dell'efficienza funzionale e controlli scrupolosi durante l'esecuzione (p.es. test Blower-Door)

### Proibita

Nelle costruzioni con umidità dell'aria costantemente elevata (ca. >60%), p.es. piscine, sauna, lavanderie, cucine di alberghi

## Areas of application and special features

- Ideal  $s_d$  value spread: 0,8–60m
- Soft material, easy to process
- > Easy to apply, thanks to the top polyamide layer
- > Two types of applications: internal work and roof renovation from outside

## Application / construction type

### Uncomplicated

For constructions with existing ventilation or a diffusive external layer (e.g. dry interior finishing)

### Uncomplicated

Roof renovation from outside

### Challenging

For constructions without existing ventilation and a diffusive external layer, e.g. flat roof. Proof of the hygic characteristics and increased processing controls (e.g. blower door test) required

### Prohibited

Construction with a constantly high level of air humidity (approx.>60%), such as indoor swimming pools, saunas, laundries, hotel kitchens.

## Tips when laying: Dry interior finishing

**Ampatex® Variano 3** is applied as an airtight layer and vapour check for dry interior finishing and positioned on the warm side of the thermal insulation where it is stapled to the construction. Take care when positioning it that the membranes overlap by 10 cm and that the joints are tightly sealed with the adhesive strip **Ampacoll® INT**. Edge connections must be sealed with **Ampacoll® BK 530** or **Ampacoll® RA**. Porous or dusty surfaces must be pre-treated with **Ampacoll® Primax**. Penetrations such as ventilation and electric pipes must be permanently sealed with **Ampacoll® BK 535**.

## Note

### General requirements for the use of **Ampatex® Variano 3**:

- > Fully functional airtight level
- > Standard use of living space

In the case of exterior diffusion-resistant building components (e.g. flat roof), moisture-variable vapour checks make heavy demands on the planning side. Humidity-variable materials can react to strong changes in ambient humidity. Consider shrinkage and expansion behaviour (e.g. conditioning on site, relief loops, mechanical securing, etc.).

Additional requirements for processing with challenging technical implementation such as humidity (e.g. flat roof).

- > Re-drying must not be hindered by paneling.
- > Sufficient insulation thickness, compact and with no voids or spaces.
- > Orientation, position and environment of the building component: shade, also partial shade, e.g. by trees, solar power systems, nearby buildings and other aspects such as proximity to water as well as positions exposed to the weather are all problematic and must be examined on a case by case basis.
- > Increased processing controls (e.g. blower door test)



**Ampack AG**  
Seebleichestrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
T +41 71 858 38 00  
F +41 71 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.biz